

組立説明図				部品（パーツ）	
JIS Q 1011 : 2009				JIS A 5308 : 2009	
原材料名	原材料の品質	受入検査方法	保管方法	品質基準	検査基準
3 水	3' JIS A 5308の附属書C (レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水)に適合するもの	3" a) 上水道水 特に行わなくてもよい。 b) 上水道水以外の水 1 回以上 / 12 ヶ月 申請者における試験又は、” 公平であり妥当な試験のデータ及び結果を出す十分な能力を持つ第三者試験機関” (1) の試験成績表によって品質を確認する。 c) 回収水（上澄水・スラッジ水） 1 回以上 / 12 ヶ月 申請者における試験又は、” 公平であり妥当な試験のデータ及び結果を出す十分な能力を持つ第三者試験機関” (1) の試験成績表によって品質を確認する。	-	7.3 水 水は、附属書C に適合するものを用いる。 ただし、スラッジ水は、高強度コンクリートには適用しない。	附属書 C C.4 上水道水 上水道水は、特に試験を行わなくても用いることができる。 C.5 上水道水以外の水 (試験方法 C.8.1) a) 懸濁物質の量 b) 溶解性蒸発残留物の量 c) 塩化物イオン量 e) セメントの凝結時間の差 f) モルタル圧縮強さの比 C.6 回収水 (試験方法 C.8.2) a) 塩化物イオン量 b) セメントの凝結時間の差 c) モルタル圧縮強さの比 なお、スラッジ水を上水道水、上水道水以外の水、又は上澄水と混合して使用する場合の品質の判定は、スラッジ水の濃度が 3 % になるように、スラッジ水の濃度を 5.9 % に調整した試料を用いる。